ООО «АТОН-ЮГ»
350080, г. Краснодар, проезд Промышленный, д. 3, офис 22
Тел/факс: (861) 260-27-46, 260-27-05, 260-24-92, 279-01-48
Моб. тел: +7 (918) 419-38-66 (WhatsApp), +7 (918) 177-81-05
Электронная почта: aton-yug@mail.ru, atonpto@yandex.ru
Сайты: www.atonpto.ru, www.rukanat.ru

КАНАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ (ППТ)

Наименование
Канат полипропиленовый тросовой свивки ГОСТ 30055-93.





Сырье
Полипропиленовая пленочная нить (шпагат) повышенной фибрилляции.

Конструкция
3-прядная крученая



Особенности
Полипропиленовый канат по устойчивости к изгибам превосходит капрон, но уступает ему по стойкости к истиранию.
Полипропиленовый канат обладает положительной плавучестью 0,91 (не тонет) и повышенной стойкостью к действию кислот, щелочей и растворителей, негигроскопичен.
Минусом является текучесть под нагрузкой и низкая устойчивость к солнечной радиации.
Удлинение под нагрузкой составляет 8-12 %. Температура плавления 165 С.
Полипропиленовые канаты сопровождаются Сертификатом Российского Морского Регистра судоходства и Российского Речного Регистра.

Применение
- Оснастка морского и речного флота - швартовые канаты;
- В промышленности и строительстве - подъем, закрепление, упаковка, буксировка и другие операции с грузами;
- Заполнение центральной части стального каната;
- Стропа для полипропиленовых биг-бэгов.

Упаковка
Бухты 250м (А), катушки (Б)

Технические данные

Диаметр, мм	Окружность, мм	Вес 1 метра, г	Ср. вес бухты, кг	Разрывная нагрузка, кгс	Упаковка
6	20	17	4	450	А, Б
8	25	34	7	750	А, Б
10	30	45	9	980	А, Б
11	35	55	11	1160	А, Б
13	40	78	18	1700	А, Б
16	50	110	26	2270	А, Б
19	60	165	35	3280	А
22	70	220	45	4320	А
26	80	305	60	5670	А
29	90	364	75	6590	А
32	100	460	100	7200	А
37	115	615	130	8745	А
40	125	720	145	10000	А
48	150	1040	195	13210	А
56	175	1420	254	15970	А
64	200	1850	340	20310	А

Сертификат Российского Морского Регистра Судоходства и Российского Речного Регистра предоставляются по запросу.